

Mortier ciment colle / Zementkleber

Beschreibung

Harmony Zementkleber ist ein Beschichtungsmörtel auf Basis eines hydraulischen Binders mit Zusatzmitteln und Harzen und garantiert eine sehr hohe Leistung.

Das Produkt muss als Grundierung verwendet werden, um die Fliesenfugen aufzufüllen, um zu vermeiden, dass sich später die Fliesenkonturen, nach dem Auftragen des Wachsbetons, wieder abzeichnen.

Merkmale

Typ: Beschichtungsmörtel/Grundierung

Körnung: 0/0,05mm

Haftvermögen auf genormtem Beton: > 2.2 MPa

Verpackung: 4 kg, 8 kg, 20 kg

Verbrauch: 1,8 kg/m², d.h. 10 bis 12 m² in 1 mm Dicke

Aufbewahrung: 12 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung, an einem trockenen, vor Frost geschützten Ort.

Garantie: Herstellerhaftung.

Entspricht der Norm NF EN 13813

Werkzeuge

Glättkelle aus Edelstahl, Schwamm, Schutzhandschuhe.

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.

Vorbereitung & Bodenbeschaffenheit

Der Untergrund muss tragfähig, also fest, sauber, trocken und frei von Feuchtigkeit sein.

Alle notwendigen Reinigungen (Fett, Öl, Schmutz) mit Harmony Neutralreiniger, oder Harmony Entfetter durchführen. Anschließend muss die Grundierung Harmony Prim Plus gleichmäßig und ohne Fehlstellen mit der Rolle auf die Fliesen aufgetragen werden.

Trocknungszeit: 30 Minuten bis 2 Stunden, je nach Art des Untergrunds und der Umgebungstemperatur.

Sobald die Grundierung Harmony Prim Plus berührungstrocken ist, kann sie mit dem Harmony Zementkleber überdeckt werden

Anwendung

Harmony Zementkleber ist gebrauchsfertig.

20 kg Zementkleber / 5,5 bis 6 Liter Wasser mit einem Rührstab vermischen.

Mischung mindestens 3 Minuten lang gut verrühren.

8 kg werden mit 2 bis 2,4 Liter Wasser vermischt.

4 kg werden mit 1 bis 1,2 Liter Wasser vermischt.

Zementkleber mit der Glättkelle auftragen und die gesamte Oberfläche vollkommen bedecken (also alle Fugen und Fliesen).

Vor dem Härten den Zementkleber mit einem Schwamm glätten, um alle Unregelmäßigkeiten zu entfernen.

Nicht bei Frost oder Frostgefahr anwenden.

Harmony Zementkleber ist je nach Umgebungstemperatur nach 6 - 8 Stunden trocken.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf unserer Kenntnis der Produkte und unserer Erfahrung. Aufgrund der vielfältigen Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten und der Beschränkungen im Zusammenhang mit den Anwendungsbedingungen oder den Eigenschaften des Untergrunds, dienen diese Daten nur zur Information und sind nicht rechtlich verbindlich. Vor jeglicher Anwendung muss geprüft werden, dass das vorliegende Datenblatt nicht durch eine aktualisierte Ausgabe ersetzt wurde.

HARMONY BETON

235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com