

## Enviro Vernis Coloré / Gefärbter Imprägnier-Lack

### Beschreibung

Harmony Vernis Coloré ist ein wasserfestes Imprägnier-Mittel auf Acrylharzbasis in wässriger Phase, gefärbt mit flüssigen Pigmenten mit hoher Dichte.

Dieser gefärbte Imprägnierlack schützt, verschönert und erneuert alle bedruckten Betonoberflächen im Außenbereich und hinterlässt keine Filmspuren.

Die Farbstoffe sind UV-behandelt.

### Merkmale

Typ: Farbige Einkomponenten-Harzemulsion in wässriger Phase

Farben: 12

pH-Wert: 3-4

Verpackung: 1 l, 5 l, 20 l

Verbrauch: 1 l = 10 bis 12 m<sup>2</sup> pro Schicht

Lagerung: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, trocken und frostfrei lagern.

Garantie: Herstellerhaftung.

### Werkzeuge

Farbroller /Walze, Spritzpistole, Handschuhe.

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, also fest, sauber, trocken und frei von Feuchtigkeit sein. Alle notwendigen Reinigungen (Fett, Öl, Schmutz) mit Harmony Neutralreiniger oder Harmony Entfetter durchführen.

Vorsicht: Wenn sie diesen Lack im Außenbereich auf einem bedruckten Beton anwenden, überprüfen sie erst, dass der Boden nicht mit einem Aushärtungsprodukt bearbeitet wurde. Falls doch empfehlen wir das vorhandene Aushärtungsprodukt mit Harmony Décap Cure abzuziehen.

## Anwendung

Anwendungstemperatur: Minimum 10°C, Maximum 25°C.

Schütteln sie die Flasche vor und während des Gebrauchs gut, um Farbstoffablagerungen am Boden zu vermeiden.

Tragen sie, mit einem Mikrofaser-Mopp, oder Schwamm, einen dünnen, gleichmäßigen Film auf.

Achten sie auf die Dosierung: 1 Liter pro 10 m<sup>2</sup>.

Nach 2 - 3 Stunden kann eine zweite Schicht aufgetragen werden.

Dosierung: 1 Liter pro 10 m<sup>2</sup>.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf unserer Kenntnis der Produkte und unserer Erfahrung. Aufgrund der vielfältigen Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten und der Beschränkungen im Zusammenhang mit den Anwendungsbedingungen oder den Eigenschaften des Untergrunds, dienen diese Daten nur zur Information und sind nicht rechtlich verbindlich. Vor jeglicher Anwendung muss geprüft werden, dass das vorliegende Datenblatt nicht durch eine aktualisierte Ausgabe ersetzt wurde.

HARMONY BETON

235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17

[www.harmony-beton.com](http://www.harmony-beton.com)