

# TEMPS DE SÉCHAGE PROCESSUS BÉTON PATINÉ

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.  
Température d'application entre 10 et 25 °c

**1**



5  
MIN

Appliquer le Préparateur.  
Laisser agir quelques minutes.

**2**



24h

Rincer avec le Nettoyant neutre.  
Laisser sécher 24 heures  
minimum.

**3**



2 h

1<sup>ère</sup> couche de Béton patiné.  
Laisser sécher 2 heures.

**4**



24h

2<sup>ème</sup> couche de Béton patiné.  
Laisser sécher 24 heures.

**5**



5/h  
10

1<sup>ère</sup> couche d'Optimum.  
Sec au toucher et recouvrable  
après 5 à 10 heures.

**6**



12h

2<sup>ème</sup> couche d'Optimum.  
Sec au toucher et circulaire  
12 heures.