

DESCRIPTION

Harmony ISY Béton ciré Fin est un mortier en pâte mono composant acrylique prêt à l'emploi. Il s'applique en couche de finition après l'application d' ISY Béton ciré Standard.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Mortier en pâte acrylique prêt à l'emploi mono composant

Couleurs : 90

Consommation : 500 gr au m² / mm

Conditionnement : Seau de 5 kg

Conservation : 24 mois en seau non ouvert dans un endroit sec et hors gel. Craint le gel.

Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Lame à lisser



Lisseuse plastique



Scotch de protection



Ponceuse orbitale



Gants de protection



Bâche de protection

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

MISE EN OEUVRE

La température d'application est comprise entre 15° et 25°.

Durée de vie du mélange : ISY béton ciré est prêt à l'emploi. Il n'y a pas de mélange à réaliser ou d'ajout d'eau ou de résine. Il est déjà colorer dans la masse.

ÉTAPE 1

Ouvrir le seau. Homogénéiser la pâte si nécessaire. Laisser le mélange **reposer 5 minutes** avant l'application.

ÉTAPE 2

Appliquer ISY Béton ciré standard en 1^{ère} couche régulière d'1 mm d'épaisseur avec une lisseuse en inox, une lisseuse plastique ou la lame à lisser selon les effets recherchés. La lisseuse plastique ne laisse pas de marque. La lame à lisser permet de créer quelques effets alors que la lisseuse inox crée des effets de couleurs noirâtres.

Dans le cas d'une application sur carrelage, remplir les joints du carrelage avant avec notre Mortier de lissage. Et **laisser sécher minimum 24 heures**. Voir Fiche technique du Mortier de lissage.

Avant ponçage de la 1^{ère} couche et application de la 2^{ème} couche, s'assurer que la 1^{ère} couche soit parfaitement sèche.

24 h après, selon les effets recherchés, poncer la surface avec une ponceuse orbitale ou une cale à poncer et un grain minimum de 120 à 240 afin d'obtenir une surface douce et lisse.

Dépoussiérer la surface.



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com

ÉTAPE 3

Appliquer ISY Béton ciré fin en 2ème couche à raison de **500 gr au m2**. Lors de l'application du béton ciré, il est nécessaire de tirer le produit à zéro. Entre chaque passe, à l'aide d'une spatule ou couteau de peintre, enlever le surplus de produit.

Nettoyer régulièrement votre spatule.

En cas de surplus de produit ou d'une couche trop épaisse lors de l'application, de petites bulles peuvent apparaître.

Selon les effets recherchés, la surface devra être ferrée avec la lisseuse inox ou la lisseuse plastique.

ÉTAPE 4

Avant ponçage du béton ciré et application du vernis de protection, s'assurer que la 2eme couche soit parfaitement sèche. **48H après l'application de la 2ème couche**, poncer la surface avec une ponceuse orbitale ou une cale à poncer et un grain minimum de **120 à 240**.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 01/01/2023

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON

235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue