

## DESCRIPTION

**Harmony Hydrofuge** est un hydrofuge de masse concentré imperméabilisant dans la masse les bétons, mortiers, chaux et bâtards, ayant pour effet d'interdire le cheminement et la pénétration de l'eau et de les préserver contre les effets de l'humidité.

Il permet de réaliser en complément d'étanchéité des chapes d'arase, chapes étanches, bétons de fondation, réservoirs, cuvelages intérieurs, ...

## CARACTÉRISTIQUES

Type : Adjuvant

Couleur : Blanc laiteux

Conditionnement : Dose de 100 g

Densité : 1.01

Ph : 7

Consommation : 1 dose pour 1 sac de 35 kg

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant Conforme à la norme EN 934-2

## MISE EN OEUVRE

**Harmony Hydrofuge** est prêt à l'emploi et doit être introduit sur chantier dans la bétonnière dans l'eau de gachage.

Incorporation sur chantier dans une bétonnière : **2/3 d'eau** puis

ciment, sable, gravier,

verser ensuite le **1/3 d'eau** restant avec **Harmony hydrofuge**,

laisser **malaxer 5 mn** après la fin de l'incorporation.

Incorporation sur chantier dans une toupie : 1 litre par m<sup>3</sup> de béton pour un dosage de 350Kg en ciment (CPJ-CEM I/A (D) 52.5 ou 52.5 R

Temps de malaxage **1 à 3 min** par m<sup>3</sup>.

*Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.*

Version du 01/01/2023



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## RETROUVEZ NOUS :



@harmony\_beton



@harmony\_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON  
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue