



# Béton Universel

## DESCRIPTION

Harmony Béton universel est un béton prêt à gâcher et destiné à la réalisation de petits ouvrages, dalles, scellement de poteaux etc. ...

## CARACTERISTIQUES

Type : Mélange à béton dosé à 300 kg

Granulométrie : 0 à 8 mm

Conforme à la Norme NF EN 13813

Conditionnement : 25 Kg

Consommation : 20 kg / m<sup>2</sup> / cm

Résistance à la flexion à 28 j : 6 Mpa

Résistance à la compression à 28 j : 40 Mpa

Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

## MISE EN ŒUVRE

Harmony Béton universel est prêt à l'emploi .

Mélanger à la bétonnière un sac de 25 kg avec 2.5 à 3 l d'eau propre.

La température d'utilisation doit être comprise entre + 5 et + 30° C.

Il est possible d'ajouter **Harmony Fluidifiant** afin de faciliter sa mise en place et **Harmony Fibres** pour sa résistance.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure. Version du 03/11/2016

HARMONY BETON  
235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Téléphone : 33 (0)4 42 20 10 09 Télécopie : 33 (0)4 42 20 94 17

www.harmony-beton.com