

# Vernis Premium

servicetechnique@harmony-beton.com



04 42 20 10 09



## DESCRIPTION

Harmony Vernis Premium est un vernis en phase aqueuse destiné à protéger les sols intérieurs ou extérieurs. Il est recommandé pour un trafic normal en intérieur ou en extérieur.

## CARACTERISTIQUES

Type : Vernis acrylique mono composant en phase aqueuse

Couleur : Blanc . Translucide au séchage.

Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L

Consommation : 1 L = 10 m<sup>2</sup> en une couche selon la porosité du support

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

## OUTILS EN ŒUVRE

Rouleau laqueur, bac à peinture, bâche, gants.

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

## PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être résistant, sain, solide, propre, sec et sans humidité.

Sur un béton traditionnel l'application du vernis Premium pourra se faire au minimum 6 jours après le coulage de celui ci voir plus en cas d'une météo pluvieuse ou humide.

Sur le béton ciré ou béton lissé, le vernis pourra être appliqué dans les 24 h après la fin du processus de pose.

En cas de remonté ou d'humidité résiduelle dans le support, des tâches blanches pourront apparaître à terme sous le vernis.

Utiliser Harmony Nettoyant neutre ou Harmony Décireur-dégraissant pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, salissures).

## MISE EN ŒUVRE

Dans le cas du choix d'un Premium mat, incorporer le composant B ( l'agent matifiant) dans le vernis et bien secouer.

Appliquer un film mince et uniforme du Vernis Premium dans des proportions de 1 litre pour 10 m<sup>2</sup> en 1 seule couche seulement.

Dans la cas d'un support très poreux, diluer le Vernis Premium à 50% avec de l'eau et passer une 1ere couche. Appliquer frais sur frais, une 2eme couche pure du vernis.

Sur les chapes anhydrites, les ragréages ou le béton lissé, humidifier légèrement la surface avec un rouleau ou à la serpillière microfibre avant de passer le Vernis Premium afin de faciliter sa pénétration et son application.

Attendre 6 heures avant de marcher dessus.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure. Version du 16/10/2018

HARMONY BETON  
235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com