

TEMPS DE SÉCHAGE

PROCESSUS BÉTON LISSÉ

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.
Température d'application entre 10 et 25 °C


Béton lissé sur dalle béton



1^{ère} couche de Prim
Sec au toucher et recouvrable
sous 2 heures



2^{ème} couche de Prim
Sec au toucher et recouvrable
sous 2 heures



Application du béton lissé
Sec au toucher et circulaire
en chaussette 6 heures
Lustrage possible 24 à 48
heures après application




**Mise en oeuvre du
vernis de protection**
48 à 72 heures après
application du béton lissé

Béton lissé sur carrelage ou dalle béton avec remontée d'humidité



**1 couche de Prim Epoxy
sablée à refus**
Recouvrable minimum
24 heures après l'application



Application du béton lissé
Sec au toucher et circulaire
en chaussette 6 heures
Lustrage possible 24 à 48
heures après application



**Mise en oeuvre du
vernis de protection**
48 à 72 heures après
application du béton lissé

