

TEMPS DE SÉCHAGE


PROCESSUS BÉTON LISSÉ

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.
Température d'application entre 10 et 25°C

Béton lissé sur dalle béton



1 couche de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



Application du béton lissé
Sec au toucher et circulaire en chaussette 6 heures
Lustrage possible 24 à 48 heures après application



Mise en oeuvre du vernis de protection
48 à 72 heures après application du béton lissé



Béton lissé sur chape anhydrite



1^{ère} couche de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



2^{ème} couche de Prim Granité Universel
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



Application du béton lissé
Sec au toucher et circulaire en chaussette 6 heures
Lustrage possible 24 à 48 heures après application





Mise en oeuvre du vernis de protection
48 à 72 heures après application du béton lissé

Béton lissé sur carrelage ou dalle béton avec remontée d'humidité



1 couche de Prim Epoxy sablée à refus
Recouvrable minimum 24 heures après l'application



Application du béton lissé
Sec au toucher et circulaire en chaussette 6 heures
Lustrage possible 24 à 48 heures après application



Mise en oeuvre du vernis de protection
48 à 72 heures après application du béton lissé