

# TEMPS DE SÉCHAGE

## PROCESSUS SPRAY MORTIER

Les temps de séchage varient en fonction de l'humidité et de la température.  
Température d'application entre 10 et 25 °C

### Spray mortier sur dalle béton



**Application d'1 couche de Prim Granité Universel**  
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



**Application de la 1<sup>ère</sup> couche de Spray mortier**  
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



**Application de la 2<sup>ème</sup> couche de Spray mortier**  
Sec au toucher et circulaire sous 6 heures



**Mise en oeuvre du vernis de protection**  
24 heures après application du spray mortier

### Spray mortier sur carrelage ou dalle béton avec remontée d'humidité



**1 couche de Prim Epoxy sablée à refus**  
Recouvrable minimum 24 heures après l'application



**Application de la 1<sup>ère</sup> couche de Spray mortier**  
Sec au toucher et recouvrable sous 2 heures



**Application de la 2<sup>ème</sup> couche de Spray mortier**  
Sec au toucher et circulaire sous 6 heures



**Mise en oeuvre du vernis de protection**  
24 heures après application du spray mortier

