

Peinture Sol

servicetechnique@harmony-beton.com



04 42 20 10 09



DESCRIPTION

Harmony Peinture sol est une peinture polyuréthane stable aux U.V mono composante. Prête à l'emploi, elle assure un aspect uniforme, coloré et lisse au support.

D'un aspect brillant, elle s'applique en intérieur et en extérieur sur les sols bétons, les terrasses, garage, escalier etc...

Toutes les couleurs du RAL sont possible.

En cas de risque de glissade, incorporé notre additif antidérapant.

Ne convient pas à un support peu ou pas poreux.

CARACTERISTIQUES

Type : Dispersion aqueuse polyuréthane.

Couleurs : Nuancier RAL

Conforme : Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7B2

Consommation : 20 m² / L par couche selon porosité du support

Conditionnement : 3 L, 15 L

Conservation : 12 mois en seau non ouvert dans un endroit sec et hors gel

Garantie : RC fabricant

C.O.V : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i)* : 140 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 99g/L.

OUTILS

Brosse, rouleau, pistolet.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être secs et exempts de poussière, graisse, huile, humidité. En cas de laitance, utiliser décap voile de ciment.

Pour les traces d'huiles, graisses, utiliser Harmony dégraissant. Pour les mousses, les lichens, Harmony Décap mousse.

Les couches d'anciennes peintures devront être décapées avec Décap vernis. Enfin, en cas de sol très encrassés, utiliser Harmony Rénovateur de surface.

Quelque soit la préparation, bien rincer la surface.

MISE EN OEUVRE

- Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.
- Le support devra avoir un taux d'humidité inférieur à 2%.
- Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel ou gel menaçant.
- Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.
- Ne pas utiliser sur des sols en asphalte ou enrobés.
- Ne pas appliquer sur des supports ou à température inférieure à + 10°C.

Appliquer Harmony Peinture sol en 2 couches minimum espacées de 12 h maxi de 5 jours.

Pour un rendu optimale, appliquer une 3eme couche.

Laisser sécher 72 h avant re rouvrir au trafic.

Attention en cas d'humidité résiduelle supérieure à 4% dans le support ou de vapeur d'eau, il y a un risque de cloquage de la peinture.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure. Version du 02/06/2020

HARMONY BETON
235 ZA des Frênes
13109 SIMIANE COLLONGUE
Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17
www.harmony-beton.com