



# Mortier de lissage

## DESCRIPTION

Harmony Mortier de lissage est un mortier en pâte mono composant acrylique prêt à l'emploi pour lisser les surfaces.

Il s'applique sur toute surface irrégulière ou sur toute surface carrelée afin de remplir les joints afin de la rendre lisse avant l'application de nos bétons cirés.

## CARACTERISTIQUES

Type : Mortier en pâte acrylique prêt à l'emploi mono composant

Couleur : Blanc—gris

Consommation : 1 kg au m<sup>2</sup> / mm

Conditionnement : Seau de 5 ou 10 kg

Conservation : 24 mois en seau non ouvert dans un endroit sec et hors gel. Craint le gel.

Garantie : RC fabricant

## OUTILS

Lame à lisser, inox et/ou plastique, gants de protection, bâche, scotch de protection, ponceuse avec grain de 80 à 120.

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

## PREPARATION & SUPPORT

Le support doit être résistant, sain, solide, propre, sec et sans humidité.

Utiliser Harmony Nettoyant neutre ou Harmony Décireur-Dégraissant pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, salissures).

Quelque soit le support, utiliser notre primaire universel Prim Granité universel applicable aussi bien sur les surfaces poreuses que fermées, sur carrelage, en intérieur ou en extérieur.

## MISE EN ŒUVRE

La température d'application est comprise entre 15° et 25°.

Durée de vie du mélange : Le mortier de lissage est prêt à l'emploi. Il n'y a pas de mélange à réaliser ou d'ajout d'eau ou de résine.

1. Ouvrir le seau. Homogénéiser la pâte si nécessaire. Laisser le mélange reposer 5 mns avant l'application.

2. Appliquer le mortier de lissage sur les joints du carrelage afin de les remplir.

Laisser sécher 24 h. Poncer ou gratter les aspérités de la 1ere couche. Dépoussiérer.

3. Appliquer une 2eme couche du mortier de lissage sur l'ensemble de la surface afin de l'uniformiser.

Laisser sécher 12 h puis poncer et dépoussiérer.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure. Version du 19/02/2020

HARMONY BETON  
235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com