

# ISY Béton ciré standard

servicetechnique@harmony-beton.com



04 42 20 10 09



## DESCRIPTION

Harmony ISY Béton ciré Standard est un mortier en pâte mono composant acrylique prêt à l'emploi. Il s'applique en 1ère couche avant l'application d' ISY Béton ciré fin.

## CARACTERISTIQUES

Type : Mortier en pâte acrylique prêt à l'emploi mono composant  
Couleurs : 90  
Consommation : 1 kg au m<sup>2</sup> / mm  
Conditionnement : Seau de 5 ou 10 kg  
Conservation : 24 mois en seau non ouvert dans un endroit sec et hors gel. Craint le gel.  
Garantie : RC fabricant

## OUTILS

Lame à lisser, inox et/ou plastique, gants de protection, bâche, scotch de protection, ponceuse avec grain de 80 à 120.  
Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

## MISE EN ŒUVRE

La température d'application est comprise entre 15° et 25°.

Durée de vie du mélange : ISY béton ciré est prêt à l'emploi. Il n'y a pas de mélange à réaliser ou d'ajout d'eau ou de résine. Il est déjà coloré dans la masse.

1. Ouvrir le seau. Homogénéiser la pâte si nécessaire. Laisser le mélange reposer 5 mns avant l'application.
2. Appliquer ISY Béton ciré standard en 1<sup>ère</sup> couche avec une lisseuse en inox, une lisseuse plastique ou la lame à lisser selon les effets recherchés.

Dans le cas d'une application sur carrelage, remplir les joints du carrelage avant avec notre Mortier de lissage. Et laisser sécher minimum 24 heures. Voir Fiche technique du Mortier de lissage.

12 h après, selon les effets recherchés, poncer la surface avec une ponceuse orbitale ou une cale à poncer et un grain de minimum de 120 à 240 afin d'obtenir une surface douce et lisse.  
Dépoussiérer la surface.

3. Appliquer ISY Béton ciré fin en 2<sup>ème</sup> couche à raison de 500 gr au m<sup>2</sup>.

Selon les effets recherchés, la surface devra être ferrée avec la lisseuse inox ou la lisseuse plastique.

4. 24 H après l'application de la 2<sup>ème</sup> couche, poncer la surface avec une ponceuse orbitale ou une cale à poncer et un grain de minimum de 120 à 240.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure. Version du 16/10/2018/09/2018

HARMONY BETON  
235 ZA des Frênes  
13109 SIMIANE COLLONGUE  
Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17  
www.harmony-beton.com