



# ISY Béton ciré Fin

## DESCRIPTION

Harmony ISY Béton ciré Fin est un mortier en pâte mono composant acrylique prêt à l'emploi. Il s'applique en couche de finition après l'application d' ISY Béton ciré Standard.

## CARACTERISTIQUES

Type : Mortier en pâte acrylique prêt à l'emploi mono composant  
Couleurs : 90  
Consommation : 500 gr au m<sup>2</sup> / mm  
Conditionnement : Seau de 5 kg  
Conservation : 24 mois en seau non ouvert dans un endroit sec et hors gel. Craint le gel.  
Garantie : RC fabricant

## OUTILS

Lame à lisser, inox et/ou plastique, gants de protection, bâche, scotch de protection, ponceuse avec grain de 120 ou 240.  
Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

## MISE EN ŒUVRE

La température d'application est comprise entre 15° et 25°.  
En extérieur, privilégier une application en début de matinée ou en fin de journée en cas d'exposition directe au soleil pour éviter tout craquellement.

Durée de vie du mélange : ISY béton ciré est prêt à l'emploi. Il n'y a pas de mélange à réaliser ou d'ajout d'eau ou de résine. Il est déjà colorer dans la masse.

- Ouvrir le seau. Homogénéiser la pâte si nécessaire. Laisser le mélange reposer 5 à 10 mns avant l'application.\*
  - Appliquer ISY Béton ciré standard en 1 ère couche avec une lisseuse en inox, une lisseuse plastique ou la lame à lisser selon les effets recherchés.  
\* Selon l'inclinaison de la lisseuse et l'épaisseur du produit appliqué, de petites bulles peuvent apparaître.\*  
\*Modifier l'épaisseur et l'inclinaison de la spatule pour les faire disparaître.\*  
La lisseuse plastique ne laisse pas de marque. La lame à lisser permet de créer quelques effets alors que la lisseuse inox crée des effets de couleurs noirâtres.
- Dans le cas d'une application sur carrelage, remplir les joints du carrelage avant avec notre Mortier de lissage. Et laisser sécher minimum 24 heures. Voir Fiche technique du Mortier de lissage.
- Avant ponçage de la 1ère couche et application de la 2ème couche, s'assurer que la 1ère couche soit parfaitement sèche.  
12 h après, selon les effets recherchés, poncer la surface avec une ponceuse orbitale ou une cale à poncer et un grain de minimum de 120 à 240 afin d'obtenir une surface douce et lisse.  
Dépoussiérer la surface.
- Appliquer ISY Béton ciré fin en 2 ème couche à raison de 500 gr au m<sup>2</sup>.  
Lors de l'application du béton ciré, il est nécessaire de bien tirer le produit à zéro. \*Entre chaque passe, à l'aide d'une spatule ou couteau à peintre, enlever le surplus de produit.\*\*  
Selon les effets recherchés, la surface devra être ferrée avec la lisseuse inox ou la lisseuse plastique.  
\* Nettoyer régulièrement votre spatule.\*
  - Avant ponçage de la 2ème couche et application du vernis de protection, s'assurer que la 2ème couche soit parfaitement sèche.  
24 H après l'application de la 2 ème couche, poncer la surface avec une ponceuse orbitale ou une cale à poncer et un grain de minimum de 120 à 240.

## PROTECTION

Sur les murs, hors salle de bains et cuisine, **utiliser Harmony cire**.  
Pour un trafic normal, utiliser le **Vernis béton Premium**  
Pour un trafic plus intense ou dans le cas d'une protection maximum, utiliser le **Vernis béton Optimum**.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pour plus d'information, voir la fiche technique des vernis.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure. Version du 20/04/2023