

TDB van Harmony Waterafvoerend Beton

Beschrijving

Harmony Waterafvoerend Beton is een coating op basis van polyurethaan hars zonder oplosmiddelen en natuurlijke steen.

Harmony Waterafvoerend Beton is bestemd om een waterafvoerende bodem met een geringe dikte te hebben en tegelijkertijd een natuurlijke aanblik.

Gereedschap en schoonmaken

Mixer, puntige spaan, ijzeren spaan, beschermende handschoenen.

Na gebruik het gereedschap met water schoonmaken.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet sterk, in goede staat, solide, schoon, droog en vochtvrij zijn. Gebruik **Harmony Neutraal schoonmaakmiddel** voor al het noodzakelijke schoonmaken (vet, olie, vuile plekken).

Het is aangeraden om vooraf de **Harmony Epoxy primer** met maximale zandabsorptie te gebruiken voor een uitstekende hechting.

Voor meer informatie, zie het technisch datablad van Epoxy primer.

Kenmerken

Soort: Polyurethaan hars zonder oplosmiddelen

Verpakking: 5 kg, 25 kg voor de hars.

Zak van 25 kg voor het granulaat.

Granulometrie volgens marmar.

Verbruik: 0,80 kg hars per m² / cm

Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en bewaard op een droge en vorstvrije plaats.

Garantie: WA fabrikant

Werken met Harmony Waterafvoerend beton

De aanbrengtemperatuur ligt tussen 5° en 25°

Gebruik: 0,80 kg tot 1 kg hars per m².

Een pot van 5 kg en 100 kg granulaat staat toe om 6 m² te realiseren van 1 cm dikte.

Meng de PU hars en het granulaat met een mixer in een verhouding van 1 kg hars voor 20 kg granulaat met een langzame snelheid.

De werktijd is 30 tot 45 min.

Verdeel het mengsel over het oppervlak met een minimale dikte van 1 cm, pers goed samen en egaliseren met behulp van de **PermaPro ijzeren spaan of de PermaPro puntige spaan**.

Houd rekening met uitzetvoegen in de hoeken evenals elke 30m².

Droogtijd: 1 dag minimaal maar het uitharden van de hars kan langer duren afhankelijk van de luchtvochtigheid of lage temperaturen.

Het product valt niet onder het besluit nr. 2011-321 van 23 maart 2011 betreffende het etiketteren van bouwproducten of muur- of vloerbekleding en verven en vernissen betreffende de uitstoot van vluchtige stoffen.

De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en ervaring. Om reden van de verschillende gebruiksvormen, toepassingsmanieren en verplichtingen van de toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn deze gegevens alleen als informatie bedoeld en kunnen niet beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u met het product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is door een latere versie. Versie van 15/10/2013.

HARMONY BETON

235 ZA des Frères

13109 SIMIANE COLLONGUE

Telefoon: + 33 442 20 10 09 Fax: + 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com