

TDB van Harmony Sealer

Beschrijving

Harmony Sealer is een primer / sealer in waterachtige vorm, aanbevolen voor het aanbrengen van **Harmony Optimum Vernis**.

Gereedschap en schoonmaken

Verfroller, verfpistool, verstuiver, beschermende handschoenen, afdekzeil, verfbak.

Vorbereiding van de ondergrond

Voor het aanbrengen van **Harmony Sealer** moet de ondergrond schoon, droog en vochtvrij zijn.

Gebruik **Harmony Neutraal schoonmaakmiddel** voor al het noodzakelijke schoonmaakwerk (vet, olie, vuile plekken).

Kenmerken

Soort: Primer/sealer bestaande uit een component in waterachtige vorm.

Kleur: Wit

Verbruik: 1 liter = 10 tot 12 m² met 1 laag.

Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en bewaard op een droge en vorstvrije plek.

Garantie: WA fabrikant

Gebruiksaanwijzing

De temperatuur voor gebruik ligt tussen 5° en 25°

Verbruik: 1 l. / 10 tot 12 m².

Breng een dunne en uniforme film aan in de verhouding van 1 liter voor 10 m² met slechts 1 laag.

In het geval er een verfroller gebruikt wordt, breng de sealer in een kruisvormig patroon aan. Creëer geen dikke laag.

Als het te bewerken oppervlak groot is, gebruik **PermaPro speciaal vloer manchet** van 250 of 500 mm of **PermaPro Verfpistool**.

Wacht 4 uur voor **Harmony Optimum Betonverniss** te gebruiken.

UITSTOOT BINNENSHUIS

Informatie over de hoogte van de uitstoot van vluchtige bestanddelen binnenshuis, die een risico vormen voor toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (zeer weinig in uitstoot) tot C (sterke uitstoot).

De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en ervaring. Om reden van de verschillende gebruiksvormen, toepassingsmanieren en verplichtingen van de toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn deze gegevens alleen als informatie bedoeld en kunnen niet beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u met het product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is door een latere versie. Versie van 15/10/2013.

HARMONY BETON

235 ZA des Frères

13109 SIMIANE COLLONGUE

Telefoon: + 33 442 20 10 09 Fax: + 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com

TDB van Harmony Optimum Vernis

Omschrijving

Harmony Optimum Betonvernis is een 2 componenten hars op basis van een waterachtige alifatische polyurethaan, die hard en flexibel is en die een goede weerstand tegen uitschuren door water biedt en bestemd is om vloeren of binnenmuren te beschermen.

Harmony Optimum Betonvernis verleent een uitstekende oppervlaktebescherming voor coatings die lijden onder een intens gebruik of water (douche, badkamer).

Gereedschap en schoonmaken

Verfroller, spuitpistool, verstuiver, beschermende handschoenen, afdekzeil, verfbak.

Na gebruik het gereedschap met water schoonmaken.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet sterk, in goede staat, solide, schoon, droog en vochtvrij zijn.

Gebruik **Harmony Neutraal Schoonmaakmiddel** voor al het noodzakelijke schoonmaakwerk (vet, olie, vuile plekken).

De ondergrond moet perfect schoon zijn voor het aanbrengen van de **Harmony Sealer**.

Breng een dunne en uniforme laag aan van **Harmony Sealer** met de verhouding van 1 liter voor 10 m² en slechts 1 laag die gekruist wordt aangebracht.

Als het te bewerken oppervlak groot is, gebruik **PermaPro speciaal vloer manchete** van 250 of 500 mm of **PermaPro Verfpestool**.

Niet een te dikke laag creëren.

Wacht 2 tot 3 uur voor **Harmony Optimum vernis** aan te brengen.

UITSTOOT BINNENSHUIS

Informatie over de hoogte van de uitstoot van vluchtige bestanddelen binnenshuis, die een risico vormen voor toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (zeer weinig in uitstoot) tot C (sterke uitstoot).

Kenmerken

Soort: Waterachtige polyurethaan vernis

Kleur: Wit

Finish: Brijlant, zijdeachtig, mat.

Verbruik: 1 kg. = 6 tot 7 m² in twee lagen.

Kit van 4 kg: Ingrediënt A = 3,1 kg ingrediënt B = 900 gr.

Kit van 2 kg: Ingrediënt A = 1,55 kg ingrediënt B = 440 gr.

Kit van 500 gr.: Ingrediënt A = 390 gr. ingrediënt B = 110 gr.

Ref 4000 = brijlant, ref 4100 Mat, ref 4200 Zijdeachtig

Het gewicht kan licht variëren in relatie tot de gewenste finish.

Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en bewaard op een droge en vorstvrije plaats.

Garantie: WA fabrikant

Test rapport CSTB nr. R2EM-SIST-12-26039058.

Gebruiksaanwijzing

De temperatuur voor het aanbrengen moet tussen 5° en 25° liggen.

1^e laag:

Weeg afzonderlijk ingrediënt A en B om voor de 1^e laag te krijgen:

Voor een kit van 4 kg, 1,55 kg. van ingrediënt A en 450 gr. van ingrediënt B.

Voor een kit van 2 kg, 780 gr. van ingrediënt A en 220 gr. van ingrediënt B.

Voor een kit van 500 gr, 195 gr. van ingrediënt A en 55gr. van ingrediënt B.

In het geval u geen weegschaal heeft, meng 3,5 eenheid van ingrediënt A met 1 eenheid van ingrediënt B.

De producten A en B goed met elkaar tot een homogene massa mixen met een mechanische mixer.

Breng **Harmony Optimum betonvernis** met behulp van een **PermaPro speciale verfroller** met kruisende bewegingen aan.

Niet een te dikke laag aanbrengen.

2^e laag:

Breng de 2^e laag 8 uur na de eerste laag aan. In geen geval langer dan 36 uur wachten.

Meng de resterende ingrediënten A en B met een mechanische mixer.

Aanbrengen. Trek het vernis goed strak door de bewegingen met elkaar te kruisen. Creëer niet een te dikke laag.

Wacht minimaal 12 uur voor u erover kunt lopen na de 2^e laag aangebracht te hebben.

De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en ervaring. Om reden van de verschillende gebruiksvormen, toepassingsmanieren en verplichtingen van de toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn deze gegevens alleen als informatie bedoeld en kunnen niet beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u met het product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is door een latere versie. Versie van 15/10/2013.

HARMONY BETON

235 ZA des Frènes

13109 SIMIANE COLLONGUE

Telefoon: + 33 442 20 10 09 Fax: + 33 442 20 94 17

www.harmony-beton.com

