

TDB van Harmony Cementlijm

Beschrijving

Harmony Cementlijm is een specie voor het afvlakken gebaseerd op een hydraulisch bindmiddel dat door additieven en zeer hoog presterende harsen veranderd is.

Harmony Cementlijm moet als primer gebruikt worden om de voegen te vullen van tegelwerk en de ondergrond voor te bereiden voor het aanbrengen van Harmony Beton ciré.

Gereedschap en schoonmaken

Gladde spaan, RVS, spons, beschermende handschoenen.

Het gereedschap na gebruik met water schoonmaken.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet sterk, in goede staat, solide, schoon, droog en vochtvrij zijn. Gebruik **Harmony Neutraal Schoonmaakmiddel** voor al het noodzakelijk schoonmaken (vet, olie, vuile plekken).

Breng **Harmony Plus primer** uniform met een verfroller aan op het tegelwerk zonder markeringen achter te laten.

Als het te behandelen oppervlak groot is, gebruik de **PermaPro speciaal vloer manchet** van 250 of 500 mm.

Droogtijd: Van 30 minuten tot 2 uur afhankelijk van de ondergrond en de kamertemperatuur.

Harmony Plus Primer kan bedekt worden met **Harmony Cementlijm** zodra het bij aanraken droog is.

Kenmerken

Soort: Specie voor afvlakken / Primer
Granulometrie: 0/0,05mm
Aanhechting op genormaliseerd beton: > 2,2 MPa
Voldoet aan de norm NF EN 13813
Verpakking: 4 kg, 8 kg, 20 kg.
Verbruik: 1,8 kg/m² dus 10 tot 12 m² met 1 mm
Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en bewaard op een droge en vorstvrije plek.
Garantie: WA fabrikant

Gebruiksaanwijzing van Harmony Cementlijm

Harmony Cementlijm is klaar voor gebruik.

Voor 20 kg. van cementlijm, meng 5,5 tot 6 liter water gedurende minimaal 3 min. met een mixer.

Voor 8 kg, meng 2 tot 2,4 liter water.

Voor 4 kg, meng 1 tot 1,2 liter water.

Breng **Harmony Cementlijm** op het tegelwerk aan met behulp van de **PermaPro RVS spaan** of **PermaPro Spaan** door het hele oppervlak te bedekken (voeg en tegel).

Voor het uithardt, maak de **Harmony Cementlijm** helemaal glad met de **PermaPro Spons** of **Sponzen spaan** met het doel elke onregelmatigheid weg te werken.

Niet bij vorst of mogelijke vorst gebruiken.

Harmony Cementlijm is droog na verloop van 4 uur afhankelijk van de kamertemperatuur.

UITSTOOT BINNENSHUIS

Informatie over de hoogte van de uitstoot van vluchtige bestanddelen binnenshuis, die een risico vormen voor toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (zeer weinig in uitstoot) tot C (sterke uitstoot).

De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en ervaring. Om reden van de verschillende gebruiksvormen, toepassingsmanieren en verplichtingen van de toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn deze gegevens alleen als informatie bedoeld en kunnen niet beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u met het product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is door een latere versie. Versie van 15/10/2013.

HARMONY BETON
235 ZA des Frères
13109 SIMIANE COLLONGUE
Telefoon: + 33 442 20 10 09 Fax: + 33 442 20 94 17
www.harmony-beton.com